



FICHA TECNICA

PRODUCTO : CEMENTO SOLVENTE CONDUIT



El cemento solvente CONDUIT TECNOFIX es un producto de consistencia regular, elaborado a partir de solventes orgánicos y resinas Vinílicas, formulado para soldar tubos y accesorios de PVC, ideal para realizar uniones en ductos eléctricos y telefónicos, color verde oscuro que permite la identificación de las uniones realizadas, fabricado bajo estrictos controles de calidad para garantizar su calidad y ofrecer un alto nivel de confiabilidad.

ENSAYOS DE CALIDAD

REQUISITOS	VALOR (Mínimo)	UNIDAD	NORMA DE REFERENCIA
VISCOSIDAD	90	cP	NTC-576 (ASTM D 2564)
RESISTENCIA HIDROSTATICA (2 horas de fraguado)	400	psi	
CONTENIDO DE RESINA	10	%	
DISOLUCION	3 adicional	%	

UNIDAD DE EMPAQUE		
PRESENTACION	UNIDADES POR CAJA	MATERIAL ENVASE
1/4	12	HOJA LATA CON APLICADOR
1/8	24	
1/16	36	
1/32	48	VIDRIO
1/64	30	
1/128	60	

RENDIMIENTO CEMENTO SOLVENTE CONDUIT 1/4 DE GALON		
--	--	--

Diámetro In	Diámetro mm	Uniones Simples
1/2	21	560
3/4	26	380
1	33	290
1 1/4	42	220
1 1/2	48	160
2	60	110
3	88	55
4	114	48

Para el limpiador duplique la cantidad de uniones que se muestran para el cemento. * Estos datos son estimativos según nuestras pruebas de laboratorio. Dada la cantidad de variables de campo, los datos de esta tabla se deberán usar sólo como referencia. Nota: 1 unión = 1 conexión.

RECOMENDACIONES GENERALES

VIDA ÚTIL

- 1 año en recipiente sellado a 23°C +/- 2°C, temperatura de uso: 2°C a 40°C
- Durante su uso la estabilidad del producto depende de los niveles de evaporación directamente relacionados con la temperatura de instalación y almacenamiento.
- El cemento solvente CONDUIT luego de su aplicación bajo las condiciones y recomendaciones dadas por Tecno-Fix S.A.S., pasa a ser parte integral del sistema de tuberías por lo tanto su vida útil depende de las mismas, sin embargo, se ve afectada por factores externos presentes en la instalación que pueden influir directamente en su desempeño.

CONDICIONES EXTREMAS

TEMPERATURA El cemento solvente PVC Tecno-Fix S.A.S. soporta temperaturas hasta 40°C, para uso a temperaturas diferentes comuníquese con Tecno-Fix S.A.S.

CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO

Los cementos solventes son sustancias inflamables por lo tanto no los someta a temperaturas superiores a 40°C, manténgalo en lugar seco a la sombra, ventilado y alejado de fuentes de ignición, mantenga los recipientes bien tapados, evite desperdicios y derrames. Consulte con Tecnofix SAS, ante cualquier duda.

CARGUE Y DESCARGUE

El producto se entrega en cajas de cartón, procure no golpearlas o arrastrarlas, evite en todo momento generar chispas o condiciones que puedan ocasionar incendio.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Usar en lugar ventilado.
- No almacenar al sol.
- No usar cerca del fuego o llama.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite inhalar sus vapores.
- En caso de ingestión, contacto con la piel o mucosas, tome abundante agua o lave y consulte al médico.
- No incinere.
- Mantenga el recipiente en lugar fresco y bien tapado para evitar evaporaciones.
- Disponga los residuos del producto adecuadamente.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Siempre use equipo de protección personal, como gafas de seguridad, guantes de nitrilo o neopreno y protección respiratoria.
- Asegúrese de tener una ventilación adecuada para que no exceda la concentración de vapores.

TRANSPORTE

- Transportar en vehículos equipados para sustancias peligrosas, con la siguiente identificación:

UN1133

- Todos los recipientes deben ir en posición vertical.

Consulte las fichas de datos de seguridad de los productos en la página www.tecnofix.com.co